




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.12.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
188306	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.850	0.018	0.004	0.229	0.030	0.030	0.006	0.003	0.007	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188306	260815877A	54.139 (KSI)	76.865 (KSI)	23 (%)
188306	260815878A	57.081 (KSI)	77.538 (KSI)	22 (%)
188306	260816012A	57.780 (KSI)	76.288 (KSI)	23 (%)
188306	260816013A	58.716 (KSI)	76.064 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188306	260816013A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148873
188306	260816014A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148873
188306	260816015A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148873
188306	260816016A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148873

FIN DE DATOS