




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.12.2008	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA											
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB
188306	ASTM A-36/A-572-50	0.210	0.850	0.018	0.004	0.229	0.030	0.030	0.006	0.003	0.007
188307	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.840	0.013	0.007	0.220	0.030	0.030	0.005	0.003	0.006

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188306	260815877A	54.139(KSI)	76.865(KSI)	23(%)
188306	260815878A	57.081(KSI)	77.538(KSI)	22(%)
188306	260816012A	57.780(KSI)	76.288(KSI)	23(%)
188306	260816013A	58.716(KSI)	76.064(KSI)	21(%)
188307	260816004B	57.418(KSI)	76.408(KSI)	23(%)
188307	260816005A	58.534(KSI)	77.220(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188306	260816012A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148502
188307	260816009A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148502
188307	260816010A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148502
188307	260816011A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148502
188307	260816012A	12	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	5443	0000102220	000030	1001148502

FIN DE DATOS