




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.01.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188765	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.015	0.005	0.198	0.040	0.030	0.007	0.028	0.002	0.005	0.003
288705	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.017	0.009	0.220	0.030	0.020	0.008		0.003	0.006	
483836	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.870	0.014	0.006	0.233	0.040	0.030	0.011		0.002	0.005	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
188765	260817266A	56.918(KSI)	74.101(KSI)	24(%)
188765	260817267A	55.159(KSI)	75.547(KSI)	26(%)
188765	260818287A	56.918(KSI)	74.101(KSI)	24(%)
288705	260816912A	60.575(KSI)	76.052(KSI)	22(%)
288705	260816913A	61.754(KSI)	77.192(KSI)	21(%)
288705	260818041A	60.575(KSI)	76.052(KSI)	22(%)
288705	260818340A	56.092(KSI)	75.272(KSI)	24(%)
483836	260816900A	60.676(KSI)	76.120(KSI)	23(%)
483836	260816901A	61.070(KSI)	75.792(KSI)	22(%)
483836	260817320A	56.027(KSI)	74.946(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188765	260817267A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5641	0000102942	000070	1001162185
288705	260818045A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5641	0000102942	000070	1001162185
288705	260818046A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5641	0000102942	000070	1001162185
288705	260818047A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5641	0000102942	000070	1001162185
483836	260818045A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	5641	0000102942	000070	1001162185

FIN DE DATOS