




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188641	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.010	0.008	0.221	0.020	0.020	0.005	0.044	0.002	0.006	0.003
188759	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.024	0.005	0.202	0.020	0.030	0.006	0.034	0.003	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188641	260817734A	62.412(KSI)	79.576(KSI)	22(%)
188641	260817735A	62.840(KSI)	77.777(KSI)	21(%)
188759	260816660A	60.192(KSI)	77.683(KSI)	22(%)
188759	260816661A	59.832(KSI)	77.677(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188641	260818317A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	5641	0000102942	000050	1001166346
188759	260816670A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	5641	0000102942	000050	1001166346
188759	260816671A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	5641	0000102942	000050	1001166346

FIN DE DATOS