




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
188701	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.830	0.015	0.004	0.194	0.020	0.020	0.006	0.025	0.002	0.006	0.002
189073	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.890	0.017	0.006	0.221	0.020	0.030	0.008	0.031	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188701	260817517A	61.533 (KSI)	78.080 (KSI)	22 (%)
188701	260817518A	59.974 (KSI)	77.552 (KSI)	21 (%)
188701	260818661A	61.533 (KSI)	78.080 (KSI)	22 (%)
189073	260817621A	67.325 (KSI)	79.566 (KSI)	20 (%)
189073	260817622A	66.290 (KSI)	78.941 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188701	260817620A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	5897	0000103723	000010	1001171010
189073	260817622A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	5897	0000103723	000010	1001171010
189073	260817623A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	5897	0000103723	000010	1001171010

FIN DE DATOS