




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
185190	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.930	0.018	0.005	0.225	0.040	0.020	0.007	0.005	0.001	
188320	ASTM A-36/A-572-50	0.218	0.870	0.015	0.005	0.234	0.030	0.030	0.006	0.003	0.005	
188321	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.890	0.024	0.008	0.215	0.020	0.030	0.004	0.004	0.006	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
185190	260810040A	57.545 (KSI)	75.586 (KSI)	21(%)
185190	260810041A	57.545 (KSI)	75.586 (KSI)	21(%)
185190	260810249A	58.221 (KSI)	75.688 (KSI)	22(%)
185190	260811569A	56.892 (KSI)	77.042 (KSI)	23(%)
185190	260815967A	57.219 (KSI)	75.319 (KSI)	22(%)
188320	260815819A	57.560 (KSI)	77.366 (KSI)	22(%)
188320	260815820A	56.864 (KSI)	76.910 (KSI)	24(%)
188320	260815910A	56.864 (KSI)	76.910 (KSI)	24(%)
188321	260815750A	59.635 (KSI)	79.872 (KSI)	22(%)
188321	260815751A	60.365 (KSI)	79.474 (KSI)	23(%)
188321	260815914A	59.635 (KSI)	79.872 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185190	260811573C	4	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	5897	0000103723	000100	1001171640
188320	260815914A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	5897	0000103723	000100	1001171640
188321	260815914A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	5897	0000103723	000100	1001171640
188321	260815915A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	5897	0000103723	000100	1001171640
188321	260815916A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	5897	0000103723	000100	1001171640

FIN DE DATOS