




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.02.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
189503	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.870	0.011	0.005	0.189	0.010	0.010	0.012	0.032	0.003	0.008	0.004	
289233	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.012	0.004	0.210	0.010	0.010	0.011	0.027	0.002	0.008	0.003	
289234	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.870	0.010	0.007	0.220	0.010	0.010	0.012	0.033	0.002	0.008	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
189503	260818109A	60.445(KSI)	79.087(KSI)	23(%)
189503	260818110A	60.586(KSI)	78.876(KSI)	24(%)
189503	260818113A	60.445(KSI)	79.087(KSI)	23(%)
289233	260818133A	67.038(KSI)	78.310(KSI)	21(%)
289233	260818134A	65.476(KSI)	77.381(KSI)	22(%)
289234	260818074A	67.791(KSI)	79.089(KSI)	21(%)
289234	260818075A	64.314(KSI)	78.982(KSI)	23(%)
289234	260818150A	67.791(KSI)	79.089(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
189503	260818116A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	5897	0000103723	000060	1001172256
289233	260818136A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	5897	0000103723	000060	1001172256
289234	260818151A	16	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	5897	0000103723	000060	1001172256
289234	260818153C	6	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	5897	0000103723	000060	1001172256

FIN DE DATOS