




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191434	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.860	0.016	0.007	0.215	0.020	0.030	0.011	0.032	0.005	0.006	0.005
191622	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.012	0.004	0.206	0.010	0.010	0.011	0.035	0.005	0.010	0.005
191624	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.013	0.008	0.219	0.010	0.020	0.010	0.037	0.005	0.009	0.005
283062	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.020	0.006	0.208	0.020	0.020	0.005	0.039	0.003	0.001	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
191434	260900199A	63.558 (KSI)	79.800 (KSI)	24(%)
191434	260900200A	63.276 (KSI)	79.629 (KSI)	22(%)
191434	260900357A	64.927 (KSI)	72.302 (KSI)	24(%)
191622	260900327A	56.722 (KSI)	76.205 (KSI)	22(%)
191622	260900328A	56.056 (KSI)	76.147 (KSI)	23(%)
191624	260900322A	56.428 (KSI)	78.413 (KSI)	21(%)
191624	260900323A	56.282 (KSI)	78.061 (KSI)	22(%)
283062	260805946A	57.639 (KSI)	77.357 (KSI)	23(%)
283062	260805947A	56.841 (KSI)	76.950 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191434	260900361A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	5641	0000102942	000080	1001181027
191622	260900329A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	5897	0000103723	000160	1001181027
191624	260900335A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	5897	0000103723	000160	1001181027
283062	260900335A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	5897	0000103723	000160	1001181027

FIN DE DATOS