




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.03.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191441	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.910	0.011	0.008	0.231	0.020	0.030	0.012	0.039	0.003	0.009	0.005
191442	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.011	0.007	0.203	0.010	0.030	0.013	0.032	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191441	260900241A	52.328 (KSI)	73.697 (KSI)	26 (%)
191441	260900242A	54.671 (KSI)	74.452 (KSI)	25 (%)
191442	260900227A	55.502 (KSI)	76.068 (KSI)	23 (%)
191442	260900228A	55.622 (KSI)	76.972 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191441	260900243A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180273
191441	260900244A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180273
191441	260900246A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180273
191442	260900254A	4	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	5897	0000103723	000150	1001180273

FIN DE DATOS
