




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191437	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.014	0.007	0.194	0.010	0.030	0.013	0.034	0.004	0.008	0.004
191623	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.014	0.006	0.232	0.010	0.020	0.010	0.032	0.005	0.009	0.004
191631	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.840	0.011	0.005	0.227	0.020	0.020	0.010	0.034	0.004	0.009	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
191437	260900205A	59.595 (KSI)	78.725 (KSI)	23 (%)
191437	260900206A	60.447 (KSI)	78.907 (KSI)	21 (%)
191437	260900268A	54.038 (KSI)	73.276 (KSI)	23 (%)
191437	260900373A	58.692 (KSI)	77.963 (KSI)	22 (%)
191623	260900286A	55.504 (KSI)	75.307 (KSI)	25 (%)
191623	260900288A	53.165 (KSI)	72.219 (KSI)	25 (%)
191623	260900291A	53.313 (KSI)	73.410 (KSI)	26 (%)
191623	260900467A	64.089 (KSI)	78.954 (KSI)	21 (%)
191623	260900468A	62.838 (KSI)	77.414 (KSI)	21 (%)
191631	260900280A	54.485 (KSI)	74.472 (KSI)	24 (%)
191631	260900281A	55.588 (KSI)	75.044 (KSI)	25 (%)
191631	260900479A	65.608 (KSI)	79.899 (KSI)	20 (%)
191631	260900480A	64.361 (KSI)	78.521 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191437	260900377A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	5641	0000102942	000080	1001183375
191623	260900500A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6027	0000104184	000010	1001183375
191631	260900498A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6027	0000104184	000010	1001183375

FIN DE DATOS