




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292077	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.860	0.021	0.005	0.231	0.020	0.030	0.006	0.030	0.005	0.006	0.005
292078	ASTM A-36/A-572-50	0.204	0.860	0.020	0.005	0.260	0.010	0.020	0.005	0.032	0.002	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
292077	260900888A	71.843 (KSI)	79.027 (KSI)	25 (%)
292077	260900889A	70.667 (KSI)	79.225 (KSI)	24 (%)
292078	260900884A	69.458 (KSI)	79.575 (KSI)	24 (%)
292078	260900886A	68.182 (KSI)	77.381 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292077	260900889A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	5897	0000103723	000070	1001185262
292078	260900884A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	5897	0000103723	000070	1001185262
292078	260900886A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	5897	0000103723	000070	1001185262

FIN DE DATOS