




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292072	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.830	0.018	0.006	0.227	0.020	0.030	0.007	0.035	0.002	0.007	0.004
292083	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.840	0.018	0.005	0.234	0.010	0.020	0.005	0.022	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
292072	260900866A	64.367 (KSI)	79.053 (KSI)	21 (%)
292072	260900879A	64.823 (KSI)	79.440 (KSI)	20 (%)
292072	260900933A	57.934 (KSI)	76.846 (KSI)	21 (%)
292072	260900934A	57.119 (KSI)	76.159 (KSI)	23 (%)
292083	260900842A	62.001 (KSI)	79.523 (KSI)	22 (%)
292083	260900843A	62.352 (KSI)	79.276 (KSI)	20 (%)
292083	260900873A	66.762 (KSI)	78.616 (KSI)	21 (%)
292083	260900934A	58.172 (KSI)	76.605 (KSI)	21 (%)
292083	260900935A	58.638 (KSI)	76.754 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292072	260900956A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6027	0000104184	000040	1001186261
292083	260900956A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6027	0000104184	000040	1001186261
292083	260900957A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6027	0000104184	000040	1001186261
292083	260900958A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6027	0000104184	000040	1001186261

FIN DE DATOS