




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.04.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
191830	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.013	0.004	0.202	0.010	0.020	0.006	0.025	0.003	0.007	0.003	
191833	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.850	0.015	0.004	0.199	0.020	0.020	0.006	0.028	0.003	0.006	0.003	
292001	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.870	0.024	0.006	0.220	0.020	0.030	0.006	0.039	0.003	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
191830	260900660A	56.295(KSI)	75.462(KSI)	24(%)
191830	260900661A	57.209(KSI)	76.278(KSI)	23(%)
191833	260900730A	66.025(KSI)	79.753(KSI)	23(%)
191833	260900731A	65.988(KSI)	79.641(KSI)	22(%)
292001	260900687A	62.181(KSI)	78.970(KSI)	23(%)
292001	260900692A	63.271(KSI)	79.697(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191830	260900664A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	5641	0000102942	000060	1001186025
191833	260900741A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001186025
292001	260900736A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001186025
292001	260900741A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	5897	0000103723	000090	1001186025

FIN DE DATOS