




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.05.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
188701	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.830	0.015	0.004	0.194	0.020	0.020	0.006	0.025	0.002	0.006	0.002	
288271	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.019	0.007	0.212	0.050	0.040	0.015	0.031	0.004	0.005	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
188701	260817517A	61.533(KSI)	78.080(KSI)	22(%)
188701	260817518A	59.974(KSI)	77.552(KSI)	21(%)
188701	260818661C	61.533(KSI)	78.080(KSI)	22(%)
288271	260816467A	57.640(KSI)	77.971(KSI)	24(%)
288271	260816468A	58.369(KSI)	78.338(KSI)	22(%)
288271	260816477A	57.640(KSI)	77.971(KSI)	24(%)
288271	260817515A	58.384(KSI)	76.794(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
188701	260817517A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190019
188701	260817518A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190019
288271	260817516A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190019
288271	260817517A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000020	1001190019

FIN DE DATOS