




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
187638	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.930	0.022	0.008	0.184	0.030	0.030	0.005	0.046	0.004	0.016	0.004	
192709	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.013	0.006	0.207	0.020	0.020	0.006	0.030	0.004	0.008	0.004	
483267	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.910	0.012	0.004	0.176	0.030	0.020	0.005	0.032	0.002	0.015	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
187638	260818430A	61.154(KSI)	77.144(KSI)	21(%)
187638	260818431A	61.444(KSI)	77.628(KSI)	23(%)
192709	260901764A	63.998(KSI)	79.869(KSI)	22(%)
192709	260901765A	63.923(KSI)	79.650(KSI)	21(%)
483267	250900110A	56.836(KSI)	78.016(KSI)	24(%)
483267	260818428A	60.514(KSI)	76.525(KSI)	24(%)
483267	260818429A	58.854(KSI)	75.552(KSI)	23(%)
483267	260818444A	58.854(KSI)	75.552(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
187638	260818430A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001197716
187638	260818431A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001197716
187638	260818433A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001197716
192709	260901774A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	6404	0000105258	000040	1001197716
483267	260818430A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001197716
483267	260818431A	30	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000020	1001197716

FIN DE DATOS