




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
293362	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.867	0.016	0.004	0.227	0.031	0.021	0.005	0.038	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
293362	260902478A	58.211 (KSI)	77.615 (KSI)	23 (%)
293362	260902479A	59.065 (KSI)	78.595 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
293362	260902484A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	6182	0000104573	000100	1001204373
293362	260902486A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	6182	0000104573	000100	1001204373
293362	260902487A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	6182	0000104573	000100	1001204373

FIN DE DATOS