




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
193363	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.856	0.019	0.004	0.252	0.017	0.020	0.005	0.037	0.004	0.008	0.005
293435	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.028	0.004	0.239	0.028	0.027	0.005	0.034	0.003	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
193363	260902636A	62.529 (KSI)	79.174 (KSI)	23 (%)
193363	260902637A	60.242 (KSI)	77.199 (KSI)	22 (%)
293435	260902629C	56.663 (KSI)	75.262 (KSI)	23 (%)
293435	260902630A	56.611 (KSI)	75.052 (KSI)	22 (%)
293435	260902684A	61.469 (KSI)	78.585 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
193363	260902636A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	6558	0000105774	000050	1001208197
293435	260902632A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	6558	0000105774	000050	1001208197
293435	260902634A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	6558	0000105774	000050	1001208197
293435	260902636A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	6558	0000105774	000050	1001208197

FIN DE DATOS
