




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.07.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
193689	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.882	0.017	0.005	0.216	0.030	0.023	0.006	0.035	0.004	0.008	0.003
280851	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.840	0.016	0.004	0.222	0.020	0.020	0.006	0.025	0.003	0.001	0.004
293368	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.876	0.025	0.006	0.215	0.032	0.025	0.009	0.030	0.005	0.009	0.005
293370	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.869	0.020	0.006	0.239	0.029	0.026	0.009	0.032	0.004	0.006	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
193689	260902814A	58.383(KSI)	76.454(KSI)	21(%)
193689	260902815A	59.069(KSI)	76.622(KSI)	20(%)
280851	260801537A	62.192(KSI)	77.361(KSI)	22(%)
280851	260801538A	60.062(KSI)	75.578(KSI)	21(%)
280851	260902946A	64.286(KSI)	76.628(KSI)	24(%)
293368	260902325A	59.706(KSI)	79.097(KSI)	23(%)
293368	260902326A	60.369(KSI)	79.140(KSI)	24(%)
293370	260902333A	61.314(KSI)	79.198(KSI)	23(%)
293370	260902334A	60.968(KSI)	79.568(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
193689	260902816A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6558	0000105774	000040	1001209690
280851	260902946A	3	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6558	0000105774	000040	1001209690
293368	260902332A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6558	0000105774	000030	1001209690
293368	260902333A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6558	0000105774	000030	1001209690
293370	260902333A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6558	0000105774	000030	1001209690

FIN DE DATOS