




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.07.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
293770	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.863	0.015	0.005	0.231	0.018	0.016	0.006	0.031	0.003	0.008	0.003
293771	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.851	0.020	0.006	0.210	0.012	0.017	0.005	0.034	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
293770	260902741A	57.283 (KSI)	76.496 (KSI)	21(%)
293770	260902742A	58.010 (KSI)	76.394 (KSI)	22(%)
293770	260902749A	57.937 (KSI)	77.100 (KSI)	22(%)
293771	260902732A	61.620 (KSI)	77.742 (KSI)	24(%)
293771	260902733A	61.389 (KSI)	78.262 (KSI)	24(%)
293771	260902751A	59.283 (KSI)	76.980 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
293770	260902747A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6667	0000106110	000040	1001209960
293771	260902735A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6667	0000106110	000040	1001209960
293771	260902737A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6667	0000106110	000040	1001209960

FIN DE DATOS