




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.07.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194153	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.889	0.019	0.005	0.224	0.014	0.017	0.004	0.035	0.002	0.007	0.003
194156	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.855	0.011	0.006	0.218	0.032	0.014	0.008	0.038	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194153	260903299A	70.565 (KSI)	79.696 (KSI)	20 (%)
194153	260903300A	67.926 (KSI)	79.652 (KSI)	20 (%)
194153	260903326A	70.565 (KSI)	79.696 (KSI)	20 (%)
194156	260903290A	69.227 (KSI)	79.925 (KSI)	20 (%)
194156	260903291A	66.000 (KSI)	79.076 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194153	260903326A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001212416
194156	260903291A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001212416
194156	260903292A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001212416

FIN DE DATOS
