




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.07.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194225	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.866	0.018	0.004	0.226	0.047	0.022	0.008	0.030	0.003	0.007	0.003
194226	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.861	0.012	0.005	0.213	0.037	0.020	0.006	0.035	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194225	260903464A	69.138 (KSI)	79.881 (KSI)	22 (%)
194225	260903465A	69.429 (KSI)	78.958 (KSI)	20 (%)
194226	260903447A	69.646 (KSI)	79.118 (KSI)	22 (%)
194226	260903448A	69.751 (KSI)	79.439 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194225	260903476A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	6404	0000105258	000030	1001213115
194226	260903447A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	6404	0000105258	000030	1001213115
194226	260903448A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	6404	0000105258	000030	1001213115

FIN DE DATOS

EMITIO : S0557960