




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.01.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
178996	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.850	0.017	0.004	0.260	0.030	0.020	0.008	0.004	0.002	
179001	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.950	0.014	0.008	0.196	0.030	0.020	0.008	0.004	0.001	
180698	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.880	0.016	0.003	0.219	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
178996	260714854A	64.971(KSI)	79.543(KSI)	22(%)
178996	260714855A	64.212(KSI)	79.076(KSI)	21(%)
179001	260714779A	66.396(KSI)	79.792(KSI)	24(%)
179001	260714780A	64.622(KSI)	78.470(KSI)	24(%)
180698	260801175A	60.705(KSI)	77.516(KSI)	21(%)
180698	260801176A	64.356(KSI)	77.687(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
178996	260801183A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001028313	3876
179001	260801182A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001028313	3876
179001	260801183A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001028313	3876
180698	260801178A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.600	0000093138	000090	1001028313	3876

FIN DE DATOS