




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294578	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.880	0.011	0.005	0.240	0.032	0.024	0.023	0.006	0.034	0.002	0.007	0.003
294579	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.853	0.017	0.007	0.204	0.027	0.024	0.019	0.006	0.033	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
294578	260903829A	58.033(KSI)	78.113(KSI)	24(%)
294578	260903830A	59.366(KSI)	78.883(KSI)	23(%)
294579	260903764A	62.457(KSI)	78.394(KSI)	23(%)
294579	260903765A	62.636(KSI)	78.718(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
294578	260903841A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001224850
294578	260903842A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001224850
294579	260903768A	14	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	6819	0000106821	000050	1001224850

FIN DE DATOS