




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.08.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294986	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.866	0.021	0.007	0.209	0.020	0.018	0.019	0.004	0.033	0.003	0.008	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
294986	260904459A	59.719 (KSI)	78.236 (KSI)	22 (%)										
294986	260904460A	60.488 (KSI)	79.135 (KSI)	24 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
294986	260904467A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6698	0000106274	000060	1001225938				
294986	260904468A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6698	0000106274	000060	1001225938				
294986	260904471A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	6698	0000106274	000060	1001225938				
FIN DE DATOS														