




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
294584	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.851	0.015	0.004	0.214	0.036	0.021	0.026	0.006	0.031	0.004	0.007	0.003
294587	ASTM A-36/A-572-50	0.197	0.852	0.018	0.005	0.214	0.019	0.012	0.017	0.005	0.026	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
294584	260903860A	58.623(KSI)	77.339(KSI)	23(%)
294584	260903861A	56.100(KSI)	75.506(KSI)	24(%)
294584	260903912A	58.623(KSI)	77.339(KSI)	23(%)
294587	260903921A	60.024(KSI)	77.874(KSI)	25(%)
294587	260903922A	60.712(KSI)	77.656(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
294584	260903921A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228579
294587	260903921A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228579
294587	260903922A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228579
294587	260903924A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228579

FIN DE DATOS