




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 19.09.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
195681	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.874	0.018	0.007	0.216	0.043	0.025	0.027	0.008	0.033	0.005	0.005	0.004
195682	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.878	0.015	0.009	0.242	0.038	0.025	0.028	0.008	0.024	0.004	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
195681	260905065A	63.926 (KSI)	77.263 (KSI)	22 (%)
195681	260905068A	62.136 (KSI)	77.445 (KSI)	23 (%)
195682	260905077A	64.271 (KSI)	79.313 (KSI)	21 (%)
195682	260905078A	63.731 (KSI)	78.753 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
195681	260905076A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	6819	0000106821	000070	1001234679
195681	260905077A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	6819	0000106821	000070	1001234679
195682	260905077A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	6819	0000106821	000070	1001234679
195682	260905079A	16	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	6819	0000106821	000070	1001234679

FIN DE DATOS