




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.10.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
196450	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.871	0.014	0.005	0.213	0.027	0.019	0.027	0.008	0.024	0.005	0.005	0.003
196758	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.890	0.015	0.009	0.195	0.047	0.022	0.026	0.007	0.043	0.005	0.005	0.005
196760	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.871	0.023	0.008	0.223	0.037	0.023	0.027	0.007	0.036	0.005	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
196450	260906368A	59.045 (KSI)	77.462 (KSI)	22 (%)
196450	260906369A	58.873 (KSI)	77.220 (KSI)	23 (%)
196758	260906769A	68.246 (KSI)	79.576 (KSI)	22 (%)
196758	260906770A	67.243 (KSI)	79.203 (KSI)	25 (%)
196758	260906886A	59.573 (KSI)	77.200 (KSI)	21 (%)
196760	260906796A	57.283 (KSI)	78.934 (KSI)	22 (%)
196760	260906797A	56.699 (KSI)	78.924 (KSI)	23 (%)
196760	260906847A	57.283 (KSI)	78.934 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
196450	260906374A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	6698	0000106274	000030	1001248487
196758	260906887A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7025	0000107469	000030	1001248487
196760	260906884A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7025	0000107469	000030	1001248487

FIN DE DATOS