




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
296038	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.864	0.013	0.007	0.220	0.035	0.019	0.029	0.010	0.039	0.005	0.006	0.004
296042	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.859	0.019	0.009	0.213	0.059	0.034	0.030	0.008	0.040	0.004	0.006	0.004
9101548	ASTM A-36/A-572-50													

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
296038	260905790A	60.504 (KSI)	77.717 (KSI)	22 (%)
296038	260905791A	60.538 (KSI)	77.468 (KSI)	21 (%)
296042	260905801A	60.337 (KSI)	77.936 (KSI)	22 (%)
296042	260905802A	60.201 (KSI)	78.236 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
296038	260905800A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001250213
296042	260905804A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001250213
9101548	260905799A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001250213

FIN DE DATOS