




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197094	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.848	0.013	0.004	0.203	0.051	0.034	0.028	0.009	0.031	0.004	0.007	0.004
297132	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.871	0.013	0.007	0.214	0.030	0.018	0.023	0.005	0.042	0.002	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197094	260907292A	61.935 (KSI)	79.368 (KSI)	23 (%)
197094	260907293A	62.887 (KSI)	79.908 (KSI)	22 (%)
297132	260907505A	60.499 (KSI)	79.636 (KSI)	24 (%)
297132	260907506A	64.082 (KSI)	79.309 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197094	260907297A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7025	0000107469	000030	1001252665
297132	260907505A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6698	0000106274	000040	1001252665

FIN DE DATOS
