




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197464	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.869	0.024	0.007	0.219	0.028	0.021	0.022	0.005	0.039	0.005	0.008	0.003
297451	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.845	0.019	0.007	0.219	0.015	0.017	0.018	0.003	0.032	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197464	260908142A	72.538 (KSI)	79.365 (KSI)	21(%)
197464	260908143A	71.640 (KSI)	79.137 (KSI)	21(%)
297451	260908133A	68.738 (KSI)	79.974 (KSI)	21(%)
297451	260908134A	68.463 (KSI)	79.548 (KSI)	22(%)
297451	260908152A	68.408 (KSI)	79.670 (KSI)	21(%)
297451	260908153A	68.037 (KSI)	79.654 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197464	260908150A	60	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001256302
197464	260908152A	60	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001256302
297451	260908152A	60	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	6819	0000106821	000010	1001256302
297451	260908154A	60	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	7172	0000108045	000090	1001256302

FIN DE DATOS