




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197156	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.860	0.019	0.007	0.201	0.031	0.045	0.062	0.013	0.031	0.003	0.008	0.003
295817	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.867	0.018	0.005	0.237	0.048	0.026	0.022	0.004	0.029	0.003	0.008	0.004
295818	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.860	0.021	0.003	0.230	0.030	0.020	0.020	0.005	0.029	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197156	260907524A	67.363 (KSI)	79.772 (KSI)	20 (%)
197156	260907525A	67.340 (KSI)	79.637 (KSI)	20 (%)
197156	260907628A	67.363 (KSI)	79.772 (KSI)	20 (%)
197156	260907629C	67.340 (KSI)	79.637 (KSI)	20 (%)
295817	260905430A	60.485 (KSI)	78.105 (KSI)	20 (%)
295817	260905431A	63.596 (KSI)	79.883 (KSI)	20 (%)
295818	260905444A	58.236 (KSI)	76.598 (KSI)	22 (%)
295818	260905445A	58.708 (KSI)	77.485 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197156	260907629C	14	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001273839
295817	260905439C	15	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	7522	0000109505	000100	1001273839
295817	260905442C	6	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	7522	0000109505	000100	1001273839
295818	260905452A	30	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	7522	0000109505	000100	1001273839
295818	260905453A	30	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	7522	0000109505	000100	1001273839

FIN DE DATOS