




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198611	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.850	0.011	0.007	0.211	0.029	0.025	0.024	0.005	0.038	0.004	0.007	0.002
298814	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.848	0.014	0.006	0.204	0.020	0.017	0.022	0.005	0.030	0.005	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
198611	261000123A	65.219 (KSI)	79.270 (KSI)	23 (%)
198611	261000124A	64.447 (KSI)	78.125 (KSI)	22 (%)
298814	261000135A	65.212 (KSI)	79.613 (KSI)	22 (%)
298814	261000136A	63.572 (KSI)	77.495 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198611	261000123A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281315
198611	261000125A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281315
198611	261000126A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281315
298814	261000142F	4	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281315

FIN DE DATOS