




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100599	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.887	0.015	0.012	0.234	0.026	0.020	0.022	0.005	0.033	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
100599	261000998A	61.674 (KSI)	75.538 (KSI)	22 (%)
100599	261000999A	62.192 (KSI)	75.485 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100599	261000999A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001281611
100599	261001001A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001281611
100599	261001003A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001281611

FIN DE DATOS