




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.02.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
200964	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.845	0.016	0.011	0.200	0.021	0.022	0.022	0.012	0.033	0.003	0.008	0.004	
200965	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.855	0.024	0.007	0.203	0.020	0.022	0.020	0.009	0.034	0.005	0.007	0.004	
200966	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.841	0.019	0.007	0.223	0.015	0.025	0.020	0.009	0.036	0.004	0.008	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
200964	261001531A	61.015 (KSI)	76.269 (KSI)	24(%)
200964	261001532A	61.476 (KSI)	76.460 (KSI)	23(%)
200965	261001533A	60.507 (KSI)	75.274 (KSI)	23(%)
200965	261001534A	58.326 (KSI)	72.908 (KSI)	22(%)
200966	261001517A	62.147 (KSI)	77.213 (KSI)	22(%)
200966	261001518A	62.067 (KSI)	77.309 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
200964	261001532A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7622	0000110017	000120	1001286153
200965	261001534A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7622	0000110017	000120	1001286153
200966	261001527A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7622	0000110017	000120	1001286153

FIN DE DATOS