




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198608	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.900	0.017	0.010	0.217	0.040	0.022	0.023	0.004	0.031	0.003	0.008	0.003
200416	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.830	0.020	0.008	0.195	0.016	0.022	0.018	0.003	0.033	0.003	0.008	0.002
296156	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.838	0.015	0.006	0.209	0.016	0.014	0.018	0.004	0.032	0.004	0.006	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
198608	261000110A	64.473(KSI)	77.982(KSI)	21(%)
198608	261000111A	61.803(KSI)	78.004(KSI)	22(%)
200416	261000516A	64.704(KSI)	78.040(KSI)	22(%)
200416	261000517A	65.453(KSI)	77.944(KSI)	23(%)
296156	260908278A	62.858(KSI)	78.709(KSI)	21(%)
296156	260908279A	61.178(KSI)	76.878(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198608	261000115A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293609
198608	261000118A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293609
200416	261000524A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000020	1001293609
296156	260908282B	19	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000020	1001293609

FIN DE DATOS