




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101500	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.864	0.018	0.006	0.203	0.028	0.019	0.023	0.003	0.035	0.004	0.007	0.003
101502	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.900	0.023	0.006	0.240	0.040	0.030	0.030	0.005	0.049	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
101500	261002291A	57.058 (KSI)	74.348 (KSI)	24(%)
101500	261002292A	57.319 (KSI)	74.429 (KSI)	23(%)
101502	261002269A	58.417 (KSI)	75.688 (KSI)	22(%)
101502	261002270A	57.496 (KSI)	74.645 (KSI)	21(%)
101502	261002271A	58.417 (KSI)	75.688 (KSI)	22(%)
101502	261002329A	58.417 (KSI)	75.688 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101500	261002294A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	7829	0000110885	000070	1001297010
101500	261002295A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	7829	0000110885	000070	1001297010
101502	261002270A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	7829	0000110885	000070	1001297010

FIN DE DATOS