




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100188	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.857	0.017	0.005	0.224	0.016	0.019	0.019	0.003	0.033	0.005	0.007	0.003
200196	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.843	0.021	0.007	0.221	0.020	0.029	0.022	0.004	0.037	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
100188	261000347A	61.893(KSI)	76.482(KSI)	23(%)
100188	261000348A	62.375(KSI)	76.974(KSI)	24(%)
200196	261000278A	62.238(KSI)	76.794(KSI)	21(%)
200196	261000279A	65.202(KSI)	78.596(KSI)	22(%)
200196	261000341A	62.238(KSI)	76.794(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100188	261000347A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297527
200196	261000345A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297527
200196	261000346A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297527
200196	261000347A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297527

FIN DE DATOS