




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101836	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.867	0.017	0.008	0.190	0.015	0.018	0.018	0.004	0.036	0.003	0.007	0.004
101837	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.866	0.016	0.010	0.191	0.021	0.022	0.024	0.007	0.041	0.003	0.008	0.003
101856	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.843	0.022	0.004	0.221	0.020	0.037	0.019	0.004	0.032	0.003	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
101836	261002483A	60.172(KSI)	73.544(KSI)	23(%)
101836	261002484A	60.541(KSI)	73.769(KSI)	22(%)
101836	261002556A	60.172(KSI)	73.544(KSI)	23(%)
101837	261002488A	58.021(KSI)	74.599(KSI)	24(%)
101837	261002489A	58.601(KSI)	75.271(KSI)	22(%)
101837	261002558C	58.021(KSI)	74.599(KSI)	24(%)
101856	261002679A	53.942(KSI)	75.519(KSI)	22(%)
101856	261002680A	51.054(KSI)	75.188(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101836	261002558B	30	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001301029
101837	261002558B	30	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001301029
101856	261002680A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7622	0000110017	000080	1001301029
101856	261002682A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7622	0000110017	000080	1001301029

FIN DE DATOS