




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
102687	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.848	0.017	0.005	0.221	0.016	0.022	0.022	0.006	0.033	0.005	0.007	0.004
102688	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.843	0.016	0.006	0.220	0.019	0.023	0.019	0.005	0.033	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
102687	261003023A	55.947 (KSI)	72.695 (KSI)	23 (%)
102687	261003024A	56.893 (KSI)	73.711 (KSI)	24 (%)
102688	261003028A	55.054 (KSI)	72.801 (KSI)	23 (%)
102688	261003029A	55.876 (KSI)	73.540 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
102687	261003028A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309934
102688	261003028A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309934
102688	261003029A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309934
102688	261003032A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309934

FIN DE DATOS