




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
102875	ASTM A-36/A-572-50	0.179	0.867	0.015	0.006	0.214	0.032	0.020	0.018	0.010	0.029	0.004	0.008	0.004
102879	ASTM A-36/A-572-50	0.143	0.858	0.025	0.010	0.204	0.033	0.051	0.022	0.004	0.039	0.004	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
102875	261003341A	63.444 (KSI)	77.809 (KSI)	22(%)
102875	261003342A	64.057 (KSI)	78.424 (KSI)	22(%)
102875	261003401A	63.444 (KSI)	77.809 (KSI)	22(%)
102879	261003395A	61.438 (KSI)	78.016 (KSI)	21(%)
102879	261003396A	60.273 (KSI)	76.444 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
102875	261003402A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001313072
102879	261003404A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001313072
102879	261003406A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001313072

FIN DE DATOS