




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
104098	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.848	0.015	0.006	0.226	0.041	0.025	0.022	0.006	0.029	0.003	0.007	0.003
104099	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.840	0.012	0.006	0.210	0.020	0.020	0.020	0.006	0.031	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
104098	261004958A	54.389 (KSI)	70.965 (KSI)	22 (%)
104098	261004959A	53.525 (KSI)	71.539 (KSI)	23 (%)
104099	261004968A	55.021 (KSI)	71.027 (KSI)	23 (%)
104099	261004970A	55.086 (KSI)	70.825 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
104098	261004967A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	8275	0000112877	000050	1001332073
104099	261004969A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	8275	0000112877	000050	1001332073
104099	261004970A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	8275	0000112877	000050	1001332073

FIN DE DATOS
