




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
104397	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.826	0.017	0.006	0.208	0.020	0.022	0.017	0.006	0.028	0.005	0.007	0.004
204618	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.834	0.028	0.006	0.202	0.025	0.034	0.018	0.005	0.027	0.005	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
104397	261005366A	59.892 (KSI)	78.739 (KSI)	23 (%)
104397	261005367A	60.550 (KSI)	79.497 (KSI)	22 (%)
204618	261005360A	59.943 (KSI)	78.648 (KSI)	22 (%)
204618	261005361A	61.479 (KSI)	79.341 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
104397	261005372A	12	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335388
104397	261005374A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335388
204618	261005374A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335388
204618	261005375A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335388

FIN DE DATOS