




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 28.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204736	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.826	0.013	0.003	0.194	0.031	0.014	0.019	0.005	0.031	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
204736	261005680A	64.090 (KSI)	74.631 (KSI)	24 (%)
204736	261005681A	62.186 (KSI)	75.124 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204736	261005686A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8275	0000112877	000010	1001337934
204736	261005687A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8275	0000112877	000010	1001337934
204736	261005688A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8275	0000112877	000010	1001337934
204736	261005689A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8275	0000112877	000010	1001337934

FIN DE DATOS