




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204624	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.832	0.020	0.007	0.204	0.021	0.022	0.022	0.002	0.034	0.005	0.007	0.005
204625	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.841	0.016	0.008	0.210	0.018	0.024	0.020	0.004	0.047	0.005	0.006	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
204624	261005431A	60.058 (KSI)	74.588 (KSI)	21(%)
204624	261005432A	59.954 (KSI)	74.822 (KSI)	22(%)
204624	261005463A	60.058 (KSI)	74.588 (KSI)	21(%)
204624	261005464A	59.954 (KSI)	74.822 (KSI)	22(%)
204625	261005473A	57.529 (KSI)	73.117 (KSI)	27(%)
204625	261005474A	60.646 (KSI)	75.808 (KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204624	261005467A	12	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7905	0000111325	000090	1001339064
204625	261005476A	14	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7905	0000111325	000090	1001339064
204625	261005478A	14	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7905	0000111325	000090	1001339064

FIN DE DATOS