




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205497	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.842	0.020	0.010	0.206	0.021	0.023	0.014	0.008	0.042	0.005	0.007	0.004
205501	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.853	0.016	0.010	0.228	0.012	0.016	0.013	0.006	0.042	0.004	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
205497	261006361A	54.945 (KSI)	69.624 (KSI)	24 (%)
205497	261006362A	54.453 (KSI)	70.579 (KSI)	25 (%)
205501	261006331A	57.477 (KSI)	75.163 (KSI)	23 (%)
205501	261006332A	56.416 (KSI)	73.430 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205497	261006367A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	8716	0000114265	000010	1001351075
205497	261006368A	18	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	8716	0000114265	000010	1001351075
205501	261006339A	17	18.0000	6.0000	12.2000	52.100	8716	0000114265	000010	1001351075

FIN DE DATOS