




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
104376	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.853	0.015	0.007	0.205	0.029	0.021	0.027	0.007	0.036	0.003	0.006	0.003
205401	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.874	0.012	0.006	0.236	0.015	0.016	0.017	0.005	0.033	0.002	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
104376	261005295A	61.257 (KSI)	76.125 (KSI)	23 (%)
104376	261005296A	60.049 (KSI)	74.767 (KSI)	22 (%)
205401	261006169A	54.383 (KSI)	74.933 (KSI)	24 (%)
205401	261006170A	55.689 (KSI)	75.757 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
104376	261005332A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8675	0000114194	000040	1001353199
104376	261005335A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8675	0000114194	000040	1001353199
104376	261005336A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8675	0000114194	000040	1001353199
205401	261006170A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7622	0000110017	000080	1001353199

FIN DE DATOS