




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.10.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
277821	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.019	0.006	0.217	0.020	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
277821	260712409A	53.793 (KSI)	75.156 (KSI)	23 (%)									
277821	260712410A	56.686 (KSI)	76.513 (KSI)	22 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
277821	260712411A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
277821	260712412A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
277821	260712414A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000084215		000090			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
277821	260712411A	1000991249	3379										
277821	260712412A	1000991249	3379										
277821	260712414A	1000991249	3379										
FIN DE DATOS													