

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 6 x 25# / 150 x 37.2 | CERTIFICATE ID 0000057071 |
| | | LONGITUD 12.20 M | PESO 14,524 KG | COLADA / LOTE 11012582/03 |
| PEDIDO DE VENTA 6514096/000290 | CUSTOMER MATERIAL N° | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | | |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26912 Tultitlan | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 25.06.2018 | | |


| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Sj % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.088 | 1.078 | 0.021 | 0.013 | 0.112 | 0.235 | 0.026 | 0.000 | 0.093 | 0.192 | 0.042 | 0.326 | 0.001 |

| COMPOSICIÓN QUÍMICA |
|---------------------|
| Sn % |
| 0.018 |

| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
| 55.2 | 73.3 | 30.0 | 505.7 | 380.7 | 200 |

| PROPIEDADES MECÁNICAS |
|-----------------------|
| YS/UTS |
| 0.75 |

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ