

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 | | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX54940 México | | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 x 22# / 250 x 32.7 | CERTIFICATE ID 00001633213 |
| PEDIDO DE VENTA | | CUSTOMER MATERIAL N° | | LONGITUD 12.20 M | PESO 1,995 KG | COLADA / LOTE 11009684/07 |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE | | CARTA DE EMBARQUE | | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM | | |
| | | FECHA 16/042019 | | | | |


| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | | |
| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
| 0.109 | 1.106 | 0.020 | 0.014 | 0.047 | 0.281 | 0.013 | 0.001 | 0.076 | 0.200 | 0.038 | 0.336 | 0.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | | | | | | | | | |
| Sn % | | | | | | | | | | | |
| 0.022 | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | | |
| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa |
| 62.0 | 73.4 | 27.3 | 506.1 | 427.5 |

| | |
|-----------------------|--|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | |
| YS/UTS | |
| 0.84 | |

| |
|---------------------|
| COMENTARIOS / NOTAS |
| |



CARLOS MOSS VELEZ