



JFE スチール 株式会社  
JFE Steel Corporation  
東日本製鉄所(京浜地区)  
East Japan Works(Keihin)

# 検査証明書 INSPECTION CERTIFICATE


需要家 Customer: MARUBENI-I TOCHU STEEL MEXICO  
S.A. DE C.V.  
需要家管理番号 Customer's Control No.:  
注文者 Shipper: MARUBENI-I TOCHU STEEL INC.  
注文者照合番号 Reference No.: BJE7 -YX106209  
品名 Commodity: HOT ROLLED STEEL PLATE  
規格 Specification: ASTM A36 2014

証明書番号 Certificate No.: 161014-ASHEX-4442-002  
CONTINUED  
日付 Date: 2016-10-14  
船名 Ship No.:  
工事番号 Construction No.:  
注文番号 Order No.: 6E13046

鋼番 Heat No.	行番 Item No.	需要家管理番号 Customer's Control No.	寸法 Size	質量 Mass (CAL)	員数 Quantity	化学成分 Chemical Composition (%)				引張試験 Tensile Test		検査記号 Inspection Code	検査内容 Inspection Content	
						C	Si	Mn	P	S	Yield Point Y.P.			Tensile Strength T.S.
JA09601	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	引張試験: Gauge Length A: 200mm (●) D: 50mm (●) E: 50mm (●) H: 8" (●) J: 2" (●) K: 5D (●) M: 5.65A (●) P: 5.65A (●) R: 4D (●) S: 80mm (●) U: 100mm (●) Y: 2" (●) T: 70mm (●)
JA09602	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JA09603	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JA09604	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JB22301	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JB22302	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JAI5201	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JAI5203	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JAI5205	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
JC75901	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
08652	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	
08652	029	1 X 96 X 240	1	2963	1	C: 0.20	Si: 0.13	Mn: 0.91	P: 0.024	S: 0.004	Y.P.: 41.8	T.S.: 63.829	TC 41.8 63.829	

上記商品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明いたします。  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN TESTED AND INSPECTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE SPECIFICATION.

東日本製鉄所(京浜地区): 〒210-0868 神奈川県川崎市川崎区福高1番地1 東日本製鉄所(京浜地区) 210-0868 JAPAN  
Quality Assurance Section  
East Japan Works (Keihin)



This Inspection Certificate is printed with special forgery proof technology.  
このミルシートは特殊偽造防止技術を使用しております。